FOTOCHEMA, n. p., základní závod
HRADEC KRÁLOVÉ

FOMAPAN VARIANT

černobílé negativní filmy svitkové a děrované

FOMAPAN VARIANT je černobílý negativní film určený pro snímkovou černobílou fotografii.

Druhy:

120 — svitkový film
135 — 36 oboustranně děrovaný film šíře 35 mm v kazetě 135

Citlivost:

FOMAPAN VARIANT — 33 °ČSN (33 DIN, 1600 ASA)

Vlastnosti:

Filmy Fomapan Variant jsou černobílé negativní filmy s extrémně vysokou citlivostí, nízkou zrnitostí a mimořádně vysokou osvitovou pružností, která umožňuje expozici od 21 do 39 °ČSN a dalekou panchromatickou senzibilizací. Jsou určeny pro práci při extrémně velkém rozsahu jasů nebo za mimořádně nepříznivých světelných podmínek šeru, mlhy apod. Negativní zobrazení je tvořeno barvivy a proto má teplý hnědý tón.

Expozice filmu:

Fomapan Variant má citlivost 33 °ČSN. Jeho mimořádně vysoká expoziční pružnost umožňuje exponovat tento film

— při denním a zářivkovém světle v rozmezí 21 až 36 °ČSN
— při žárovkovém světle v rozmezí 21 až 39 °ČSN.

Při expozici lze využít všech filtrů běžných pro černobílou fotografii.

Upozornění:

Film vkládejte do přístroje ve stínu a nikdy ne na přímém slunci, jinak může dojít k znehodnocení začátku filmu. Fotoaparáty se založeným filmem Fomapan Variant je nutno chránit proti vyšším teplotám.

Zpracování:

Filmy Fomapan Variant se vyvolávají procesem C—41, který je zaveden ve VD Fotografia Praha, Vltavská 17, 150 25 Praha 5 a Color servis, Leninova 77, 416 80 Teplice.

Skladování:

Filmy Fomapan Variant je nutno skladovat při teplotě max. +5 °C. Nesmí být vystaveny prudkým změnám teploty. Aby se zabránilo orosení filmů vyjmutých z chladničky, je třeba ponechat je asi 3 — 6 hodin nerozbalené, aby se vyrovnala teplota uvnitř obalů. Do místa uskladnění nesmí pronikat škodlivé plyny a výpary např. sirovodík, čpavek, formalin, výpary z kanalizace, výpary organických rozpouštědel atd. a nesmí být v blízkosti radioaktivní látky, zdroje rentgenového záření nebo pronikavé radiace.

Reklamační podmínky:

Nejste-li s výsledky své práce spokojeni, předejte reklamovaný materiál zpracovaný i dosud nezpracovaný v původním obalu zároveň s ukázkami vad a jejich popisem prodejně, kde jste materiál zakoupili. Je-li Vaše reklamace oprávněná, bude Vám materiál nahrazen stejným množstvím téhož druhu.

Informace:

Všechny Vaše dotazy a připomínky ochotně vyřídí Obchodně technická služba, n. p. FOTOCHEMA, Nad Kazankou 36, 171 03 Praha 7, Trója — telefon 84 05 04.

VČT 20-59-86 10—85/PS—11/85/V 01